

מסטיק 244

מסטיק ביטומני אלסטי

מספר קטלוגי : 244

עדכון : 08/11

<p>מסטיק 244 הינו חומר איטום ביטומני אלסטומרי מושבח ב-SBS. מסטיק 244 הוא חומר בעל צמיגות גבוהה וכושר אטימה מעולה המצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות (10°C – עד 110°C). השימוש בחומר הינו פשוט ונוח ואינו דורש חימום. מסטיק 244 מתאים לדרישות ת"י 1536 עבור חומר איטום שכינויו E 12.5.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>מסטיק 244 משמש לסתימת סדקים, לאיטום תפרים, לאיטום רולקות (מפגשים בין רצפה וקירות) ועוד. כמו-כן, משמש מסטיק 244 להשלמת עבודות בריעות ביטומניות במקומות קשים לעיבוד, בחלקי מבנה תת-קרקעיים וגם בגגות.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>חומר משחתי שחור ומבריק. 1.06 גר"/סמ"ק. חומר משחתי. 66 מיני. החומר אינו מחליק ואינו נוזל. החומר אינו נסדק. מסטיק 244 עמיד במים עומדים, תוך שמירת התחברות לתשתית ללא בועות. 500%. 85%. טובה מאוד. לאחר הכספה עם "ביטומסילבר".</p>	<p>מפרט טכני מראה משקל סגולי צמיגות תכולת מוצקים (באחוזים) נזילות ב- 100°C גמישות ב- 10°C – עמידות במים עומדים התארכות כושר שיוב לאחר מתיחה : עמידות אקלימית חיצונית</p>

מסטיק 244

מסטיק ביטומני אלסטי

מספר קטלוגי : 244

עדכון 08/11

<p>א : איטום סדקים :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הרחב את הסדק ל- 1.5 ס"מ (ברוחב) ו- 1.0 ס"מ (בעומק). 2. נקה היטב את דפנות הסדק. 3. יישם "פריימר 106" במברשת על שתי דפנות הסדק והמתן 1-2 שעות לייבוש. 4. מלא את הסדק במסטיק 244 בעזרת מרית (שפכטל). <p>ב : תיקון איטום משטחים אנכיים ומשופעים :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. נקה היטב את המשטח. 2. יישם "פריימר 106" בהברשה, בכמות של 300 גר"/מ"ר והמתן 1-2 שעות לייבוש. 3. לאחר ייבוש הפריימר יישם מסטיק 244 בעובי מינימלי של 3 מ"מ בעזרת מרית (שפכטל). 4. שבוע לאחר גמר יישום המסטיק 244 יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר", במקרה של גג חשוף. <p>ג : איטום מעל קצה היריעה במעקה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. נקה היטב את המשטח. 2. יישם "פריימר 106" בהברשה, בכמות של 300 גר"/מ"ר והמתן 1-2 שעות לייבוש. 3. יישם מסטיק 244 על קצה היריעה ועל המעקה ברצועה שרוחבה כ- 5 ס"מ. במידה וקיים פרופיל אלומיניום בקצה היריעה יש למלא את המרווח בינו לבין הקיר במסטיק 244 תוך יצירת שיפוע לניקוז המים. 4. שבוע לאחר גמר יישום המסטיק 244 יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר", במקרה של גג חשוף. <p>ד : השלמת איטום בחפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות (במרזבים וכו') :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. נקה היטב את המשטח והרחק לכלוך או אבק. 2. חמם את היריעה לקבלת משטח ביטומני ללא ציפויים מחומרים אחרים (כמו פוליאתיילן, אגרגטים, טלק). 3. יישם מסטיק 244 על אזור החפיות בעובי מינימלי של 5 מ"מ בעזרת מרית (שפכטל). יש למרוח על שטח ברדיוס של 8 ס"מ לפחות מכל צד של קו התפר בין שתי יריעות סמוכות. 4. שבוע לאחר גמר יישום המסטיק 244 יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר" במקרה של גג חשוף. 	<p>אופן השימוש</p>
בהתאם ליישום	תצרוכת
ייבוש למגע – 24 שעות. ייבוש סופי – שבוע.	זמן התייבשות
18 ליטר, 4.5 ליטר.	אריזה
ניקוי כלים ע"י טרפנטין מינרלי	הערות

אזהרות	1. החומר דליק, יש להזהר בשימוש ליד אש גלויה. 2. יש להמנע משימוש באש גלויה ליד משטח שנמרח בחומר זה לפחות 10 ימים מגמר היישום של החומר. 3. יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים. 4. יש להמנע משאיפת אדי החומר. 5. יש להמנע ממגע בעור ובעיניים. יש להשתמש בצידוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולעור).
--------	---

*ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.