

KOSTER LF-BM

דבק אפוקסי אוניברסאלי דו רכיבי, ללא ממש

עדכון : 4/18

מספר קטלוגי : KO160006

<p>KOSTER LF-BM הוא דבק אפוקסי אוניברסאלי דו רכיבי, ללא ממש, מתוצרת חברת KOSTER, גרמניה, המתחבר באופן מעולה לכל תשתית צמנטית. המוצר עמיד במאמצים מכאניים גבוהים ואוטם היטב את הנקבוביות בפני הבטון, למניעת היווצרות בועות בחומר האיטום מסוג KOSTER MS FLEX FOIL.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>KOSTER LF-BM מיועד להדבקה חזקה של KOSTER MS FLEX FOIL לבטון ולאיטום מרבי של הנקבוביות בפני הבטון, לצורך מניעת היווצרות בועות בחומר האיטום.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>צמיגות : יחס ערבוב (לפי משקל) : זמן שימוש אחרי ערבוב : 12° C,23°C,30°C,40°C משקל סגולי : המתנה ליישום שכבה שנייה : עמידות מכאנית וכימית מלאה צבע טמפרטורת יישום חוזק לחיצה חוזק מתיחה בכפיפה חוזק מתיחה בהדבקה</p> <p>כ- 550 CPS (20°c) 2: 1 (A: B) 60/40/21/15 דקות 9.18 lb/gal (1.1 ג' / סמ"ק) אחרי כ-12 שעות < 7 ימים (F73° ולחות יחסית 65%) צהבה, שקוף לפחות 5°C כ PSI 1000-8700 תלוי בחומר המילוי כ PSI 4350 כ PSI 870</p>	<p>מפרט טכני</p>
<p>התשתית תהייה יבשה, נקייה מחלקיקים חופשיים, שמן וחומרי סיכה. יש לקלף תשתיות מזוהמות, לא יציבות ומוחלקות במכונה עד לקבלת שכבה שניתנת לציפוי על ידי חיתוך או כרסום.</p>	<p>הכנת התשתית</p>
<p>יש לערבב ביסודיות את שני המרכיבים עד לקבלת תערובת הומוגנית. עדיף להשתמש במערבל מכאני (מתחת ל- 400 ס"ד). על מנת למנוע פגמים הנובעים מערבוב לא מספיק, יש להחזיר את החומר לכלי ולערבב שנית. החומר נמרח באופן אחיד באמצעות מגב גומי תוך החדרה לתוך התשתית</p>	<p>יישום</p>
<p>סט (A + B), 17 ק"ג, 5.65 ק"ג</p>	<p>אריזה</p>
<p>יש לנקות את הכלים מייד עם סיום העבודה בעזרת KOSTER KB-POX® CLEANER</p>	<p>ניקוי הכלים</p>
<p>יש לאחסן את החומר במקום ללא כפור בטמפרטורות בין 5°c - 25°c. באריזות מקוריות סגורות, ניתן לאחסן במשך 12 חודשים.</p>	<p>אחסון</p>
<p>בזמן עיבוד החומר יש להשתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן.</p>	<p>בטיחות</p>

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

ביטום בע"מ



www.bitum.co.il
head@bitum.co.il

ראשי: רח' היצירה 4, מפרץ חיפה 2611101, טל': 04-8416217 פקס: 04-8416219
 מרכז: רח' נחשון 22, אזה"ת סגולה, פתח תקוה, טל': 03-6227123/4 פקס: 03-6227131