

ביטום צמנט מהיר 300 חומר צמנטי מהיר התקשות

עדכון: 04/2019

מספר קטלוגי: C20105

<p style="text-align: center;">חומר אטימה צמנטי מהיר התקשות . החומר בגוון אפור בטון.</p>	<p style="text-align: center;">תאור המוצר</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ סתימה ואיטום של כיסי חצץ, חורים ורולקות במתקני ביוב, מים, בריכות ועוד. ▪ איטום וסתימות מהירות התקשות של צנרת, מרזבים ואלמנטים ממתכת החודרים לבטון. ▪ ביצוע תיקונים, רולקות, סתימות ומילוי כיסי חצץ בתערובת מהירות התקשות לפני ביצוע מערכות איטום. 	<p style="text-align: center;">מטרת השימוש</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ניתן להשתמש בחומר כפי שהוא לסתימות מהירות התקשות, לביטון, עיגון וכד'. ▪ ניתן לערבב את המוצר עם חומרי מליטה צמנטים לקבלת תערובות מהירות התקשות. 	<p style="text-align: center;">יתרונות</p>
<p style="text-align: center;">12 חודשים באריזתו המקורית של המוצר 10°C-35°C תוספת החול איננה משפיעה על מהירות ההתקשות ויש לעבוד בהתאם עודף מים או עבודה בטמפרטורה נמוכה מ-10°C עלולים להשפיע על מהירות ההתקשות של החומר.</p>	<p style="text-align: center;">מפרט טכני</p>
<p style="text-align: center;">הכנת החומר : יש לשפוך את המרכיב האבקתי לתוך המים באופן רציף, תוך כדי בחישה בבוחש מכאני, עד לקבלת עיסה חלקה ואחידה ללא גושים. כמות המים ביחס לכמות ביטום צמנט מהיר 300 היא ביחס של כ : 1 : 2 . כמות זו ניתנת לשינוי קל, תלוי בסמיכות הרצויה של הטיט שיתקבל. יישום החומר : יש להרטיב היטב את המקום לפני יישום החומר. יישום החומר מבוצע בכף טייחים או בכף שפכטל (מרית), לפי העניין. לביצוע רולקות, סתימות וכו' ניתן לערבב את החומר בחול ביחס של 1 : 1 ולבצע במהירות תיקונים מהירי התקשות. יש לדאוג להרטבה יסודית של השטח לפני היישום והרטבה של החומר בזמן תהליך ההתקשות.</p>	<p style="text-align: center;">הוראות יישום</p>

ביטום בע"מ



www.bitum.co.il
head@bitum.co.il

ראשי: רח' היצירה 4, מפרץ חיפה 2611101, טל': 04-8416217 פקס: 04-8416219
מרכז: רח' נחשון 22, אזה"ת סגולה, פתח תקוה, טל': 03-6227123/4 פקס: 03-6227131

ביטום צמנט מהיר 300
חומר צמנטי מהיר התקשות

עדכון: 04/2019

מספר קטלוגי: C20105

<p>בעת העבודה: חובה ללבוש כפפות להגנה על עור הידיים (החומר קורוזיבי במגע עם מים), משקפי מגן להגנה על העיניים ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. המוצר אבקתי ואינו מזיק למשתמש אך בעת שאיפה ממושכת, או מגע ישיר של איברי הגוף עם המוצר לאחר ערבובו במים עלולים לגרום לכוויות, שלפוחיות בעור וצריבה חזקה בעיניים בשל רמת הבסיסיות הגבוהה של המוצר בזמן הריאקציה.</p> <p>כללי: החומר אינו רעיל ואינו מזיק במצבו היבש. לאחר מגע עם מים החומר קורוזיבי (10-15 שניות) עד להתקשותו. במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מיד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית.</p>	<p align="center">הוראות בטיחות</p>
<p align="right">20 ק"ג</p>	<p align="center">אריזה</p>

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.